



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ТОНКОШЕРСТНЫЙ И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО  
ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 288—72**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**

**Москва**

Редактор *Р. С. Федорова*  
Технический редактор *Н. М. Ильичева*  
Корректор *Э. В. Митяй*

Сдано в наб. 14 10 83 Подп в печ. 23 02 84 0,75 усл. п. л 0,75 усл. кр.-отт 0,71 уч -изд.. л.  
Тираж 6000 Цена 5 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер, д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул Миндауго, 12 14 Зак 5640

**ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ТОНКОШЕРСТНЫЙ  
И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ****ГОСТ  
288—72\*****Технические условия**Technical fine wool felt and  
machinery parts of it.  
SpecificationsВзамен  
ГОСТ 288—61

ОКП 81 6111, 81 6310

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 14 января 1972 г. № 168 срок введения установлен****с 01.01. 1973 г.****Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 23.03.83 № 1286,  
срок действия продлен****до 01.01 1989 г.****Несоблюдение стандарта преследуется по закону** *бу с. р. к. н. 2*

Настоящий стандарт распространяется на технический тонкошерстный войлок и детали из него для машиностроения (сальники, прокладки, фильтры).

**1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

1.1. Технический тонкошерстный войлок в зависимости от назначения подразделяют на виды:

войлок для сальников, применяемых для задержки смазочных масел в местах трения и предохранения мест трения от попадания воды и пыли; условное обозначение — ТС;

войлок для прокладок, предохраняющих детали машин от истирания, загрязнения, ударов, сотрясений, а также используемых для звукопоглощения; условное обозначение — ТПр;

войлок для фильтров, применяемых для фильтрации масел; условное обозначение — Тф.

1.2. В условное обозначение войлока входит его наименование по виду шерсти (тонкошерстный — Т), назначению (сальник — С, прокладка — Пр, фильтр — Ф), толщина, а также обозначение настоящего стандарта.

Примеры условного обозначения тонкошерстного войлока толщиной 7 мм:

для сальников — войлок ТС 7 ГОСТ 288—72;

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

★  
\* Переиздание (декабрь 1983 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1978 г., и марте 1983 г. (ИУС 8—78, ИУС 6—83).

© Издательство стандартов, 1984

для прокладок — войлок ТПр 7 ГОСТ 288—72;

для фильтров — войлок ТФ 7 ГОСТ 288—72.

1.3. Детали для машиностроения из тонкошерстного войлока в зависимости от назначения и формы изготавливают следующих видов, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Наименования деталей	Условное обозначение вида деталей
Кольцо-сальник тонкошерстное Кольцо-прокладка тонкошерстное Кольцо-фильтр тонкошерстное Лента-сальник тонкошерстная Лента-прокладка тонкошерстная Лента-фильтр тонкошерстная Пластина-сальник тонкошерстная Пластина-прокладка тонкошерстная Пластина-фильтр тонкошерстная Диск-сальник тонкошерстный Диск-прокладка тонкошерстный Диск-фильтр тонкошерстный Сальник фигурный тонкошерстный Прокладка фигурная тонкошерстная Фильтр фигурный тонкошерстный	Кольцо СТ Кольцо ПрТ Кольцо ФТ Лента СТ Лента ПрТ Лента ФТ Пластина СТ Пластина ПрТ Пластина ФТ Диск СТ Диск ПрТ Диск ФТ Сальник ФгТ Прокладка ФгТ Фильтр ФгТ

Примечания:

1. Войлочная деталь прямоугольной формы шириной до 100 мм включ. называется лентой, а шириной более 100 мм — пластиной.

2. Условное обозначение фигурных деталей — фг.

1.4. В условное обозначение войлочных деталей входят обозначение видов деталей и их размеры в миллиметрах в следующем порядке:

по кольцам — наружный диаметр, внутренний диаметр, толщина;

по лентам и пластинам — длина, ширина, толщина;

по фигурным деталям — после условного обозначения указывается по «чертежу №...».

Примеры условных обозначений

Кольцо-сальник тонкошерстный с наружным диаметром 75 мм, внутренним диаметром 50 мм, толщиной 7 мм:

*Кольцо СТ 75—50—7 ГОСТ 288—72*

Лента-прокладка тонкошерстная длиной 80 мм, шириной 40 мм, толщиной 15 мм:

*Лента ПрТ 80—40—15 ГОСТ 288—72*

Пластина-фильтр тонкошерстная длиной 300 мм, шириной 200 мм, толщиной 5 мм:

*Пластина ФТ 300—200—5 ГОСТ 288—72*

Диск-прокладка тонкошерстная диаметром 120 мм, толщиной 10 мм:

*Диск ПрТ 120—10 ГОСТ 288—72*

Сальник фигурный тонкошерстный:

*Сальник ФгТ по чертежу №... ГОСТ 288—72*

1.5. Размеры всех видов войлока по длине, ширине и толщине устанавливаются по согласованию между потребителем и изготовителем в пределах: по длине— от 0,8 до 30,0 м; по ширине — от 0,7 до 2,0 м; по толщине: для листового прокладочного войлока — от 2,5 до 7,0 мм (с интервалом в 0,5 мм); для сальников и прокладок — от 7,0 до 20,0 мм, для фильтров — от 10,0 до 20,0 мм (с интервалом в 1 мм).

1.6. Номинальные размеры и предельные отклонения по толщине всех видов войлока должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм	
Номинальные размеры	Предельные отклонения
От 2,5 до 5,0	±0,75
Св. 5,0 до 10,0	±1,50
Св. 10,0 до 15,0	±2,00
Св. 15,0 до 20,0	±2,50

1.7. Войлочные детали по форме и размерам должны соответствовать технической документации потребителя, согласованной с изготовителем.

Предельные отклонения номинальных размеров войлочных колец и дисков должны соответствовать указанным в табл. 3, а войлочных лент, пластин и фигурных деталей — в табл. 4.

Таблица 3

Наименования деталей	ММ											
	Предельные отклонения для											
	наружного диаметра						внутреннего диаметра					
	до 10	св. 10 до 25	св. 25 до 100	св. 100 до 200	св. 200 до 300	св. 300 до 400	до 10	св. 10 до 25	св. 25 до 100	св. 100 до 200	св. 200 до 300	св. 300 до 400
Сальники и прокладки	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	$\pm 0,7$	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	—	$\pm 0,5$	$+0,7$ $-0,5$	$\pm 0,7$	$\pm 1,0$	$+1,3$ $-1,0$	—
Фильтры	$\pm 0,8$	$\pm 1,0$	$+1,3$ $-1,0$	$+1,5$ $-1,0$	$+2,0$ $-1,5$	—	$\pm 0,8$	$\pm 1,0$	$+1,3$ $-1,0$	$+1,5$ $-1,0$	$+2,0$ $-1,5$	—

Таблица 4

Наименования деталей	ММ											
	Предельные отклонения для											
	длины						ширины					
	до 10	св. 10 до 25	св. 25 до 100	св. 100 до 200	св. 200 до 300	св. 300 до 400	до 10	св. 10 до 25	св. 25 до 100	св. 100 до 200	св. 200 до 300	св. 300 до 400
Сальники и прокладки	$+1,0$ $-0,5$	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$	$+2,0$ $-1,5$	$+3,0$ $-2,0$	$+5,0$ $-3,0$	$\pm 0,5$	$+1,0$ $-0,5$	$+1,5$ $-1,0$	$+2,0$ $-1,5$	$+3,0$ $-2,0$	$+5,0$ $-3,0$
Фильтры	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$	$\pm 2,5$	$\pm 3,0$	$\pm 3,5$	$\pm 5,0$	$+1,0$ $-0,5$	$\pm 1,0$	$\pm 2,0$	$+3,0$ $-2,5$	$\pm 3,0$	$\pm 5,0$

Примечание. Предельные отклонения для лент и пластин длиной и шириной свыше 400 м устанавливаются  $\pm 1$  мм на каждые 100 мм дополнительной сверх 400 мм длины и ширины.

1.8. Номинальные размеры и предельные отклонения по толщине войлочных деталей, изготавливаемых в номинале с интервалом в 0,5 мм, должны соответствовать указанным в табл. 5.

Таблица 5

Номинальные размеры	Предельные отклонения для	
	сальников и прокладок	фильтров
От 2,5 до 10,0	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$
Св. 10,0 до 20,0	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. По физико-механическим и химическим показателям технический тонкошерстный войлок толщиной более 6 до 20 мм включ. должен соответствовать нормам, указанным в табл. 6.

Таблица 6

Наименования показателей	Нормы по видам войлока для		
	сальников	прокладок	фильтров
Нормированная влажность, %	13	13	13
Плотность, г/см <sup>3</sup>	$0,44 \pm 0,02$	$0,39 \pm 0,02$	$0,25 \pm 0,02$
Предел прочности на разрыв (при толщине войлока 5 мм), Па (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	$343 \cdot 10^{-4}$ (35)	$294 \cdot 10^{-4}$ (30)	—
Удлинение при разрыве, %, не более	135	135	—
Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более	0,5	0,5	0,15
Массовая доля растительных примесей, %, не более	0,5	0,5	0,5
Массовая доля нешерстяных волокон, %, не более	5,0	5,0	5,0
Массовая доля минеральных примесей (вместе с золой от растительных примесей), %, не более	0,12	0,12	0,12
Капиллярность (при толщине войлока 10 мм и менее), мм, не менее:			
в течение 5 мин	—	—	35
в течение 10 мин	—	—	40
в течение 20 мин	—	—	45

Примечание. Фактическая влажность войлока не должна превышать нормированную.

2.2. Технический тонкошерстный войлок изготавливают из смеси следующего состава:

- шерсть натуральная тонкая не ниже 60 качества — 30%;
- шерсть натуральная полутонкая — 20%;
- шерсть натуральная полугрубая — 25%;

очес гребенной крупный тонкий и полутонкий и шерсть овечья меховая I и II классов — 25%.

Массовая доля смеси нешерстяных волокон допускается за счет наличия их в очесе или частичной замене его нешерстяными волокнами. Массовая доля нешерстяных волокон в готовом войлоке не должна превышать норм, указанных в табл. 6.

2.3. Цвет войлока должен быть натуральным. Допускается разнооттеночность в связи с использованием крашеного гребенного тонкого и полутонкого очеса.

2.4. Плотность, предел прочности на разрыв, удлинение при разрыве и содержание свободной серной кислоты листового прокладочного войлока толщиной от 2,5 до 7 мм включ. должны соответствовать указанным в табл. 7.

Таблица 7

Наименования показателей	Нормы при толщине войлока, мм				
	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0 и 7,0
Плотность, г/см <sup>3</sup> не менее	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28
Предел прочности на разрыв (при фактической толщине войлока), Па (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	147 · 10 <sup>-4</sup> (15)		196 · 10 <sup>-4</sup> (20)		245 · 10 <sup>-4</sup> (25)
Удлинение при разрыве, %, не более	180	180	160	160	150
Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Примечание. Влажность, массовая доля нешерстяных волокон, растительных и минеральных примесей для листового прокладочного войлока должны соответствовать нормам, указанным в табл. 6.

2.5. По требованию потребителя войлок для фильтров и листовой прокладочный войлок должны поставляться с массовой долей свободной серной кислоты не более 0,1%.

2.6. Войлок толщиной от 2,5 до 6 мм включ. получают распиливанием более толстого войлока для сальников.

Плотность, предел прочности на разрыв, удлинение при разрыве должны соответствовать указанным в табл. 8.

Таблица 8

Наименования показателей	Нормы при толщине войлока, мм				
	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
Плотность (при влажности войлока 13%), г/см <sup>3</sup> , не менее	0,36	0,37	0,38	0,38	0,38
Предел прочности на разрыв (при фактической толщине войлока), Па (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	147 · 10 <sup>-4</sup> (15)		196 · 10 <sup>-4</sup> (20)		
Удлинение при разрыве, %, не более	170	170	170	170	170

Примечание. Влажность, массовая доля свободной серной кислоты, нешерстяных волокон, растительных и минеральных примесей для войлока, изготовляемого распиливанием, должны соответствовать нормам, указанным в табл. 6.

Потребителю данный войлок должен отпускаться как детали-пластины.

2.7. Показатели плотности, массовой доли свободной серной кислоты, нешерстяных волокон, минеральных и растительных примесей для всех видов тонкошерстного войлока и деталей из него относятся к войлоку с нормированной влажностью 13%.

2.8. Плотность войлочных деталей в зависимости от их толщины и наружного диаметра или длины должна соответствовать нормам, указанным в табл. 9.

Таблица 9

Наименования деталей	Толщина, мм	Плотность, г/см <sup>3</sup> , при наружном диаметре или длине детали, мм				
		до 10	св. 10 до 25	св. 25 до 50	св. 50 до 100	св. 100
Сальники	От 2,5 до 5	0,34	0,37	0,37	0,38	0,39
	Св. 5 » 10	0,35	0,37	0,37	0,38	0,39
	Св. 10 » 20	0,36	0,37	0,39	0,39	0,40
Прокладки	От 2,5 до 5	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36
	Св. 5 » 10	0,32	0,33	0,34	0,35	0,37
	Св. 10 » 20	0,33	0,34	0,36	0,36	0,38

Отклонения по плотности войлочных деталей допускаются: минусовые — 0,01 г/см<sup>3</sup>, плюсовые — в пределах показателя на войлок с учетом допуска по плотности войлока (см. табл. 6).

2.9. Нормы плотности колец, указанные в табл. 9, относятся к кольцам, имеющим ширину не менее 7 мм.

Нормы плотности колец, имеющих ширину менее 7 мм, устанавливаются по соглашению между потребителем и изготовителем.


2.10. Плотность деталей — фильтров всех размеров должна соответствовать  $0,25^{+0,02}_{-0,04}$  г/см<sup>3</sup>.

2.11. Войлочные кольца с наружным диаметром до 60 мм включ. изготовляют цельновырубными, свыше 60 мм — сшитыми из ленты, кроме тех колец, которые технически невозможно сшить из-за большой разницы между шириной и толщиной кольца. Такие кольца изготовляют цельновырубными.

2.12. Войлочные кольца, сшитые из ленты, должны соответствовать следующим требованиям:

при наружном диаметре кольца до 400 мм включ. допускается один шов, более 400 мм — два шва;

линии стыка в месте сшивания должна быть наклонной, причем угол среза ( $\alpha$ ) должен быть  $20\text{—}30^\circ$  (см. чертеж);



сшивание производят не менее чем в два ряда льняными нитками по ГОСТ 2350—73 следующих толщин и соответствующих им номеров: 105 текс $\times$ 5 (N 9, 5/5), 130 текс $\times$ 4 (N 7, 5/4), 105 текс $\times$ 6 (N 9, 5/6), 130 текс $\times$ 5 (N 7, 5/5) или хлопчатобумажными особо прочными нитками по ГОСТ 6309—80 следующих номеров: 00 (с числом сложений двенадцать), 0 (с числом сложений девять), 1 (с числом сложений девять), 10 (с числом сложений шесть).

Номер ниток выбирают в зависимости от ширины и толщины кольца. При ширине кольца 10 мм и более ближайшая от внутреннего края кольца строчка должна находиться от него на расстоянии не менее 3 мм. При ширине кольца менее 10 мм допускается сшивать кольца в один ряд с расположением строчки на равном расстоянии от краев кольца;

при сшивании колец из лент толщиной до 10 мм шаг строчки должен быть не более 6 мм, при толщине лент более 10 мм — не более 10 мм;

плоскости среза стыка должны плотно прилегать одна к другой и не должны быть смещены;

в месте соединения толщина кольца не должна превышать норм и предельных отклонений, указанных в табл. 5;

в месте соединения упругость кольца не должна заметно отличаться от упругости кольца на других участках;

основная масса волокон в сшитом кольце должна иметь направление по окружности кольца.

2.13. Войлок и детали из него не должны иметь признаков расслоения и должны быть устойчивы к разделению на слои.

2.14. Проклейка войлока и деталей из него не допускается.

2.15. Края (кромки) полости войлока не должны иметь отклонений от прямолинейности на 1 м длины и ширины более  $\pm 1$  см.

2.16. Поверхность деталей должна быть чистой, с равномерно снятым ворсом, без рубцов. В деталях-прокладках допускается наличие ворса.

2.17. Детали не должны иметь надрывов, рваных мест, сколов и других механических повреждений.

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Правила приемки и методы испытаний — по ГОСТ 314—72.

3.2. Приемку войлока по количеству производят по кондиционной массе.

Кондиционную массу ( $m_k$ ) в килограммах вычисляют по формуле

$$m_k = m_{\phi} \frac{(100 + W_n)}{(100 + W_{\phi})},$$

где  $m_{\phi}$  — фактическая масса войлока, кг;

$W_n$  — нормированная влажность войлока, %;

$W_{\phi}$  — фактическая влажность войлока, %.

Вычисление производят с погрешностью до 0,1 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Полости войлока плотно сворачивают в рулон массой не более 70 кг и перевязывают в двух местах веревкой по ГОСТ 1868—72.

Перевязанные рулоны войлока упаковывают в упаковочную ткань по ГОСТ 5530—81, в ткани из синтетических волокон, пленочные материалы или нетканое полотно по нормативно-технической документации.

При транспортировании автомобильным транспортом по согласованию с потребителем перевязанные рулоны войлока допускается не упаковывать.

4.2. Войлочные детали упаковывают в ящики по ГОСТ 10350—81, тюки или мешки из упаковочной ткани — по ГОСТ 5530—81 или паковочной ткани из химических волокон или нитей по нормативно-технической документации.

Масса каждого ящика, тюка или мешка с войлочными деталями не должна превышать 50 кг.

При упаковывании в один ящик, тук или мешок войлочных деталей разных размеров детали одного размера должны быть связаны шпагатом в пачки.

К каждой пачке должен быть прикреплен ярлык с указанием реквизитов в соответствии с п. 4.3.

4.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с указанием манипуляционного знака «Бойтся сырости».

Дополнительно на каждом грузовом месте указывают данные об упакованной продукции:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование войлока или войлочных деталей;

толщина войлока или размеры войлочных деталей;

масса войлока при нормированной и фактической влажности или количество войлочных деталей;

штамп ОТК;

дата изготовления;

обозначение настоящего стандарта.

4.1—4.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

4.4. Каждая отгружаемая партия войлока и войлочных деталей должна сопровождаться документацией, удостоверяющей соответствие продукции требованиям настоящего стандарта и включающей:

а) наименование предприятия-изготовителя;

б) наименование продукции по виду шерсти и назначению;

в) результаты проверки и испытаний продукции;

г) обозначение настоящего стандарта.

4.4а. Войлок и войлочные детали транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

По железной дороге указанную продукцию транспортируют мелкими отправлениями. Транспортирование войлока и войлочных деталей транспортными пакетами — по ГОСТ 21929—76.

При транспортировании войлока в районы Крайнего Севера и отдаленные районы перевязанные рулоны должны быть обшиты двумя слоями паковочной ткани или нетканого тарного полотна и обвязаны веревкой или другими перевязочными материалами.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

4.5. Войлок и войлочные детали должны храниться в сухом проветриваемом помещении.

Высота штабеля при укладывании войлока не должна превышать 2 м.

Для доступа воздуха основание штабеля должно быть выше уровня пола помещения не менее чем на 0,2 м.

Войлочные детали должны храниться в ящиках или на стеллажах в целях предохранения их от деформации.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.6. При длительном хранении войлок и войлочные детали должны обрабатываться не реже одного раза в 6 мес. противомольным препаратом.

---

# ИЗМЕНЕНИЕ № 3 ГОСТ 288—72 Войлок технический тонкошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.12.87 № 5000

Дата введения 01.07.88

Вводную часть изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на технический тонкошерстный чистошерстяной войлок и войлок с содержанием химических волокон и детали из него для машиностроения (сальники, прокладки, фильтры)».

Пункт 1.1. Второй абзац. Исключить слова: «условное обозначение —  $ТС$ »;

третий абзац. Исключить слова: «условное обозначение —  $ТП_p$ »;

четвертый абзац. Исключить слова: «условное обозначение —  $T_\Phi$ ».

Пункт 1.2. Первый абзац. Заменить слова: «(тонкошерстный —  $T$ )» на «(тонкошерстный чистошерстяной —  $T$ ; тонкошерстный с содержанием химических волокон —  $T_x$ )»;

второй абзац. Примеры условного обозначения. Заменить слово: «тонкошерстного» на «тонкошерстного чистошерстяного»; заменить значение: «7 мм» на «10 мм» (4 раза);

дополнить абзацем: «Примеры условного обозначения тонкошерстного войлока с содержанием химических волокон толщиной 10 мм:

для сальников — войлок  $T_x C 10$  ГОСТ 288—72

для прокладок — войлок  $T_x P_p 10$  ГОСТ 288—72

для фильтров — войлок  $T_x \Phi 10$  ГОСТ 288—72».

Пункт 1.3. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Наименование деталей	Условное обозначение вида деталей
Кольцо-сальник тонкошерстное чистошерстяное	Кольцо $СТ$
Кольцо-сальник тонкошерстное с содержанием химических волокон	Кольцо $СТ_x$
Кольцо-прокладка тонкошерстное чистошерстяное	Кольцо $P_p T$
Кольцо-прокладка тонкошерстное с содержанием химических волокон	Кольцо $P_p T_x$
Кольцо-фильтр тонкошерстное чистошерстяное	Кольцо $\Phi T$
Кольцо-фильтр тонкошерстное с содержанием химических волокон	Кольцо $\Phi T_x$
Лента-сальник тонкошерстная чистошерстяная	Лента $СТ$
Лента-сальник тонкошерстная с содержанием химических волокон	Лента $СТ_x$
Лента-прокладка тонкошерстная чистошерстяная	Лента $P_p T$
Лента-прокладка тонкошерстная с содержанием химических волокон	Лента $P_p T_x$
Лента-фильтр тонкошерстная чистошерстяная	Лента $\Phi T$
Лента-фильтр тонкошерстная с содержанием химических волокон	Лента $\Phi T_x$
Пластина-сальник тонкошерстная чистошерстяная	Пластина $СТ$
Пластина-сальник тонкошерстная с содержанием химических волокон	Пластина $СТ_x$

Наименование деталей	Условное обозначение вида деталей
Пластина-прокладка тонкошерстная чистошерстяная	Пластина $P_p T$
Пластина-прокладка тонкошерстная с содержанием химических волокон	Пластина $P_p T_x$
Пластина-фильтр тонкошерстная чистошерстяная	Пластина $\Phi T$
Пластина-фильтр тонкошерстная с содержанием химических волокон	Пластина $\Phi T_x$
Диск-сальник тонкошерстный чистошерстяной	Диск $CT$
Диск-сальник тонкошерстный с содержанием химических волокон	Диск $CT_x$
Диск-прокладка тонкошерстный чистошерстяной	Диск $P_p T$
Диск-прокладка тонкошерстный с содержанием химических волокон	Диск $P_p T_x$
Диск-фильтр тонкошерстный чистошерстяной	Диск $\Phi T$
Диск-фильтр тонкошерстный с содержанием химических волокон	Диск $\Phi T_x$
Сальник фигурный тонкошерстный чистошерстяной	Сальник $\Phi_r T$
Сальник фигурный тонкошерстный с содержанием химических волокон	Сальник $\Phi_r T_x$
Прокладка фигурная тонкошерстная чистошерстяная	Прокладка $\Phi_r T$
Прокладка фигурная тонкошерстная с содержанием химических волокон	Прокладка $\Phi_r T_x$
Фильтр фигурный тонкошерстный чистошерстяной	Фильтр $\Phi_r T$
Фильтр фигурный тонкошерстный с содержанием химических волокон	Фильтр $\Phi_r T_x$

Пункт 1.4. Примеры условных обозначений изложить в новой редакции:  
«Кольцо-сальник тонкошерстное чистошерстяное с наружным диаметром 75 мм, внутренним диаметром 50 мм, толщиной 7 мм:

*Кольцо  $CT$  75—50—7 ГОСТ 288—72*

Кольцо-сальник тонкошерстное с содержанием химических волокон с наружным диаметром 75 мм, внутренним диаметром 50 мм, толщиной 7 мм:

*Кольцо  $CT_x$  75—50—7 ГОСТ 288—72*

Лента-прокладка тонкошерстная чистошерстяная длиной 80 мм, шириной 40 мм, толщиной 15 мм:

*Лента  $P_p T$  80—40—15 ГОСТ 288—72*

Лента-прокладка тонкошерстная с содержанием химических волокон длиной 80 мм, шириной 40 мм, толщиной 15 мм:

*Лента  $P_p T_x$  80—40—15 ГОСТ 288—72*

Пластина-фильтр тонкошерстная чистошерстяная длиной 300 мм, шириной 200 мм, толщиной 5 мм:

*Пластина  $\Phi T$  300—200—5 ГОСТ 288—72*

Пластина-фильтр тонкошерстная с содержанием химических волокон длиной 300 мм, шириной 200 мм, толщиной 5 мм:

*Пластина  $\Phi T_x$  300—200—5 ГОСТ 288—72*

Диск-прокладка тонкошерстная чистошерстяная диаметром 120 мм, толщиной 10 мм:

*Диск  $P_p T$  120—10 ГОСТ 288—72*

### ИЗМЕНЕНИЕ № 3 ГОСТ 288—72 С. 3

Диск-прокладка тонкошерстная с содержанием химических волокон диаметром 120 мм, толщиной 10 мм:

*Диск  $P_p T_x$  120—10 ГОСТ 288—72*

Сальник фигурный тонкошерстный чистошерстяной:

*Сальник  $F_r T$  по чертежу № ... ГОСТ 288—72*

Сальник фигурный тонкошерстный с содержанием химических волокон:

*Сальник  $F_r T_x$  по чертежу № ... ГОСТ 288—72».*

Пункт 1.7. Таблица 4. Примечание. Заменить значение: «400 м» на «400 мм».

Пункт 1.8. Таблицу 5 дополнить примечанием:

«Примечание. Предельные отклонения для сальников и прокладок из войлока с содержанием химических волокон толщиной св. 5 до 10 мм —  $\pm 0,75$  мм».

Пункт 2.1. Таблицу 6 изложить в новой редакции:

Таблица 6

Наименование показателя	Норма по видам войлока					
	чистошерстяного			с содержанием химических волокон		
	для сальников	для прокладок	для фильтров	для сальников	для прокладок	для фильтров
Нормированная влажность, %	13	13	13	13	13	13
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,44±0,02	0,39±0,02	0,25±0,02	0,41 <sup>+0,05</sup> <sub>-0,02</sub>	0,38±0,02	0,24
Предел прочности на разрыв (при толщине войлока 5 мм), Па (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	343·10 <sup>4</sup> (35)	294·10 <sup>4</sup> (30)	—	343·10 <sup>4</sup> (35)	294·10 <sup>4</sup> (30)	—
Удлинение при разрыве, %, не более	135	135	—	165	165	—
Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более	0,5	0,5	0,15	0,5	0,5	0,15
Массовая доля растительных примесей, %, не более	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Массовая доля нешерстяных волокон, %, не более	5,0	5,0	5,0	15	15	33
Массовая доля минеральных примесей (вместе с золой от растительных примесей), %, не более	0,12	0,12	0,12	0,20	0,20	0,30
Капиллярность (при толщине войлока 10 мм и менее), мм, не менее						
в течение 5 мин	—	—	35	—	—	35
в течение 10 мин	—	—	40	—	—	40
в течение 20 мин	—	—	45	—	—	45

## ИЗМЕНЕНИЕ № 3 ГОСТ 288—72 С. 5

Пункт 2.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«2.2. Технический тонкошерстный войлок по составу волокон в смеси должен соответствовать указанному в табл. 6а:

Т а б л и ц а б а

Вид волокна	Массовая доля волокон в смеси для войлока, %		
	чистощерстяного	с содержанием химических волокон	
		для сальников и прокладок	для фильтров
Шерсть натуральная тонкая не ниже 60 качества	30	10	10
Шерсть натуральная полутонкая	20	30	35
Шерсть натуральная полугрубая	25	25	—
Очес гребенной крупный тонкий и полутонкий и шерсть овчинная меховая тонкая, полутонкая, I, II длины	25	25	25
Химические волокна	—	10	30

Пункт 2.3 дополнить словами: «и химических волокон».

Пункт 2.4. Заменить слово: «содержание» на «массовая доля».

Пункт 2.6. Таблицу 8 изложить в новой редакции: (табл. 8 см. с. 6)

Пункт 2.8. Таблицу 9 изложить в новой редакции: (табл. 9 см. с. 6)

Второй абзац. Заменить слова: «минусовые — 0,01 г/см<sup>3</sup>» на «минусовые — 0,01 г/см<sup>3</sup> для деталей из войлока тонкошерстного чистощерстяного; 0,02 г/см<sup>3</sup> — для деталей из войлока тонкошерстного с содержанием химических волокон».

Пункт 2.10 дополнить словами: «из чистощерстяного войлока;

0,24<sup>+0,02</sup><sub>-0,03</sub> г/см<sup>3</sup> — из войлока с содержанием химических волокон».

Пункт 2.12. Четвертый абзац изложить в новой редакции:

«Сшивание производят не менее чем в два ряда льняными нитками по ГОСТ 14961—85 следующих линейных плотностей: 105текс×5, 130текс×4, 105текс×6, 130текс×5 или хлопчатобумажными особо прочными нитками по ГОСТ 6309—80 следующих номеров: 00 (с числом сложений двенадцать), 0 (с числом сложений девять), 1 (с числом сложений девять), 10 (с числом сложений шесть);

пятый абзац. Заменить слово: «номер» на «линейная плотность».

Пункт 4.1. Первый абзац дополнить словами: «При длине полости войлока до 1 м допускается перевязывание веревкой в одном месте»;

второй абзац изложить в новой редакции:

«Перевязанные рулоны войлока упаковывают в упаковочную ткань по ГОСТ 5530—81, ткань из химических волокон по нормативно-технической документации или нетканого тарного полотна по ГОСТ 14253—83 и другой нормативно-технической документации. Рулон зашивают вручную шпагатом по ГОСТ 17308—85. Длина стежка должна быть не более (40±10) мм».

Пункт 4.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Войлочные детали упаковывают в ящики по ГОСТ 10350—81 или мешки из паковочной ткани, предусмотренной в п. 4.1»;

второй и третий абзацы. Исключить слово «тюки».

Таблица 8

Наименование показателя	Норма при толщине войлока, мм									
	2,5		3,0		4,0		5,0		6,0	
	для чисто-шерстяного	с содержанием химических волокон	для чисто-шерстяного	с содержанием химических волокон	для чисто-шерстяного	с содержанием химических волокон	для чисто-шерстяного	с содержанием химических волокон	для чисто-шерстяного	с содержанием химических волокон
Плотность (при влажности войлока 13%), г/см <sup>3</sup> , не менее	0,36	0,35	0,37	0,36	0,38	0,37	0,38	0,37	0,38	0,37
Предел прочности на разрыв (при фактической толщине войлока) Па, (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	147·10 <sup>4</sup> (15)	—	147·10 <sup>4</sup> (15)	—	196·10 <sup>4</sup> (20)	—	196·10 <sup>4</sup> (20)	—	196·10 <sup>4</sup> (20)	—
Удлинение при разрыве, %, не более	170		170		170		170		170	

Таблица 9

Наименование показателя	Толщина, мм	Плотность, г/см <sup>3</sup> , при наружном диаметре или длине детали									
		до 10		св. 10 до 25		св. 25 до 50		св. 50 до 100		св. 100	
		для чисто-шерстяного	с содержанием химических волокон	для чисто-шерстяного	с содержанием химических волокон	для чисто-шерстяного	с содержанием химических волокон	для чисто-шерстяного	с содержанием химических волокон	для чисто-шерстяного	с содержанием химических волокон
Сальники	От 2,5 до 5	0,34		0,37		0,37		0,38		0,39	
	Св. 5 до 10	0,35		0,37		0,37		0,38		0,39	
	Св. 10 до 20	0,26		0,37		0,39		0,39		0,40	
Прокладки	От 2,5 до 5	0,31		0,33		0,34		0,35		0,36	0,35
	Св. 5 до 10	0,32		0,33		0,34		0,35		0,37	0,36
	Св. 10 до 20	0,33		0,34		0,36		0,36		0,38	0,36

## ИЗМЕНЕНИЕ № 3 ГОСТ 288—72 С. 7

Пункт 4.4а. Первый абзац. Заменить слова: «в крытых транспортных средствах» на «в крытых транспортных средствах и универсальных контейнерах»; второй абзац изложить в новой редакции:

«По железной дороге указанную продукцию транспортируют мелкими и повагонными отправками с загрузкой вагонов до полной вместимости или в универсальных контейнерах»;

дополнить абзацем (после второго):

«При транспортировании войлочных деталей транспортными пакетами они должны быть сформированы в соответствии с ГОСТ 21929—76 и ГОСТ 26663—85. Масса брутто пакета не должна превышать 500 кг»;

третий абзац. Заменить слова: «отделенные» на «труднодоступные»; «или другими перевязочными материалами» на «а войлочные детали упакованы в ящики по ГОСТ 10350—81».

(ИУС № 4 1988 г.)